



ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı.
No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

ALMOSTAR SILENT

Döküman No: PDS-044-04

Yayın tarihi :08.02.2023 Revizyon tarihi : -

| ÜRÜN TANIMI | Elastomerik bitüm; termo plastik kauçukların ilave edilmesi ile modifiye edilen petrol bitümü | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|----------|-------------------|
| UYGULAMA ALANI | Duvar ve tavan uygulamalarında iki alçı plaka arasında kullanılır. | | | |
| UYGULAMA METODU | Mekanik montaj ile uygulanır. | | | |
| ÜST YÜZEY KAPLAMA | Non-woven Polyester | | | |
| ALT YÜZEY KAPLAMA | Non-woven Polyester | | | |
| DONATI TİPİ | Takviyeli Camtülü | | | |
| DEPOLAMA | Direk gün ışığından koruyunuz, dik olarak depolayınız. | | | |
| EKOLOJİK BİLGİLER | Ses yalıtım amaçlı malzemedir.Doğal ortamda kullanılabilir. | | | |
| TEST | METOD | BİRİM | TOLERANS | DEĞER |
| GÖRSEL KUSURLAR | TS EN 1850-1 | - | - | YOKTUR |
| UZUNLUK | TS EN 1848-1 | m | -0,03 | 10 |
| GENİŞLİK | TS EN 1848-1 | m | -0,02 | 1 |
| DOĞRULTUDAN SAPMA | TS EN 1848-1 | - | - | GEÇER |
| KALINLIK | TS EN 1849-1 | mm | ±0,2 | 3 |
| BİRİM AĞIRLIK | TS EN 1849-1 | kg/m ² | | 4 |
| Darbe Gürültüsü Azaltma Seviyesi | NF EN ISO 717-2 | dB | - | 22 |
| Isı Direnci | NF EN 12667 | m ² .K/W | - | 0,17 |
| Su Buharı Difüzyonu | - | q | - | 100.000 |
| Termal İletkenlik | - | W/mK | - | 0,17 |
| Öz Isı | - | KJ/KgK | - | 1,2 |
| Kritik Frekans | - | Hz | - | >85.000 |
| Yangına Tepki Sınıfı | EN 13501-1 | - | - | Euroclass B-s1,d0 |
| Yangına Dayanıklık | - | - | - | EI 120 |

BF/14-17-0