# ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co
Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpasa Org. San. Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı. No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

## ELS-100
## ELASTOSOL

Döküman No: PDS005-1
Yayın tarihi :01.10.2010 Revizyon tarihi : 08.10.2017

| | |
|---|---|
| **ÜRÜN TANIMI** | Termoplastik kauçuk katkılı, bitüm/solüsyon esaslı, tek bileşenli, soğuk uygulamalı yalıtım solüsyonu |
| **UYGULAMA ALANI** | Temel/Bodrum taban ve duvarlarında nemin önlenmesi için kullanılır. Tip 1 |
| **UYGULAMA METODU** | Fırça ile uygulanır. Uygulama yapılacak yüzey kuru, tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır. |
| **DEPOLAMA** | Direk gün ışığından koruyunuz. |
| **EKOLOJİK BİLGİLER** | Su yalıtım amaçlı malzemedir.Doğal ortamda kullanılabilir. |

| TEST | METOD | BİRİM | TOLERANS | DEĞER |
|---|---|---|---|---|
| Viskozite (25°C) | TS 103 | cp | - | 25-150 |
| Su içeriği | TS 103 | % | - | 0 |
| 0-225 °C aralığındaki damıtma ürünü | TS 103 | % | Min. | 35 |
| 225-360 °C aralığındaki damıtma ürünü | TS 103 | % | Max. | 65 |
| Kalıntının penetrasyonu (25°C, 100gr, 5 sn) | TS 103 | dmm | ± 15 | 35 |
| Trikloroetilende çözünürlük | TS 103 | % | Min. | 99 |
| Yoğunluk | TS 103 | $gr/cm^3$ | ± 0,03 | 0,95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.)
* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.