



ÜRÜN BİLGİ FORMU

www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı. No: 152
Kemalpaşa / İZMİR
Tel: +90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

BTM SWELL BANT

Döküman No: PDS-204-00
Yayın tarihi :11.05.2017 Revizyon tarihi : -

ÜRÜN TANIMI	Sodyum bentonit ve butil kauçuk esaslı su tutucu banttır			
ÜRÜN BİLEŞENİ	Sodyum bentonit ve butil kauçuk esaslı			
UYGULAMA ALANI	Havuz, su deposu, su arıtma tesisi, istinat duvarı, menhol, garaj inşaatlarında, temel ve perde betonu birleşimlerinde, tünel segmentlerinde, eski ve yeni betonların birleşim yerlerinde, soğuk derzlerde su tutucu bant olarak kullanılır. Çelik profil ve boruların beton ile birleşim yerlerinde, PVC boru giriş çıkışlarında su tutucu flanş olarak kullanılır.			
UYGULAMA METODU	Gerekli uzunlukta Swell bantı rulodan çözünüz ve bantın açıkta kalan yüzeyini betona yapıştırınız. Düşey ve baş aşağı uygulamalarda iyi yapışma sağlamak için min.15 sn bastırınız.			
DEPOLAMA	Direkt güneş ışığından koruyunuz. Kutu kapağını açık bırakmayınız. Rutubetsiz ve serin ortamda imal tarihinden itibaren 1 yıldır.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
GÖRSEL KONTROL	TS 3078	-	-	UYGUN
KALINLIK	TS 3078	mm	-	ort.5 - ort.7
EN	TS 3078	mm	-	ort.20
BOY	TS 3078	m	-	ort.15
HACİMSEL DEĞİŞİM - Suda 7 gün sonunda	DIN 53521	%	Min.	100
HACİMSEL DEĞİŞİM - Suda 14 gün sonunda	DIN 53521	%	Min.	150
HACİMSEL DEĞİŞİM - Suda 10 kez kuru/ıslak dönüşümü*	DIN 53521	%	Min.	100
ŞİŞME BASINCI	DIN 53521	bar	Min.	15
SHORE A SERTLİĞİ	DIN 53505	Shore A	-	ort. 35
YOĞUNLUK (23°C'de)	TS 2827 ISO 2781	g/cm ³	-	ort.1,4
KOPMADA UZAMA	ASTM D412	%	Min.	250
*1 Dönüşüm 7 gün kuru ve 7 gün suda bekleme				
NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.)				
* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.				

BF/14-17-0