



**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**According to EU 305/2011, Annex V**  
*(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)*

No: 13707 / DOP 10 - 01

<p><b>1. Identification code of the product- type /</b>  <i>Ürün tipi / Kimlik Kodu</i></p> <p><b>2. Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 13(4) /</b> <i>Tip parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin 13. maddesi dördüncü fıkrası gereğince)</i></p>	<p><b>Polibit</b>  <b>P 3000 M, P 4000 M</b></p> <p><b>Plastobit</b>  <b>PP 3000 M, PP 4000 M</b></p> <p><b>Elastobit</b>  <b>PE3 M, PE4 M</b></p>
<p><b>3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer. /</b> <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i></p>	<p><b>EN 13707</b>  <b>Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing – Sheet for underlay and top layer application</b>  <i>Çatılarda su yalıtımı amacıyla kullanılan bitümlü su yalıtım örtüsü – Tek kat ve üst kat olarak kullanılan</i></p>
<p><b>4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 13 (5) /</b> <i>İmalatçı adı, tescilli ticari ünvanı veya tescilli markası ve iletişim yeri ile üretim adresi (Yapı malzemeleri yönetmeliğinin 13. maddesinin beşinci fıkrası gereğince)</i></p>	<p><b>BTM</b>  <b>BTM-Bituminous Waterproofing Materials</b>          BTM BİTÜMLÜ TECRİT MAD. SAN. TİC. A.Ş.  <b>K.O.S.B. Atatürk mah. Gazi Bulvarı.</b>  <b>No:152 Kemalpaşa/İzmir/Turkey</b>  <b>Tel: +90 232 877 04 02 (8 lines)</b>  <b>Fax: +90 232 877 04 10</b>  <b>e-mail: info@btm.co</b></p>
<p><b>5. Name and contact address of the authorized representative the whose mandate covers the tasks specified in Article 12 (2) /</b> <i>Yetkili temsilcinin adı ve iletişim adresi</i></p>	<p><b>Not relevant (see 4)</b>  <i>İlgili değil. (Madde 4'e bakınız)</i></p>
<p><b>6. AVCP:</b>  <b>System or systems of assesment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V /</b> <i>Performans Değişmezliğin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistem veya Sistemleri:</i>  <i>Yapı malzemeleri yönetmeliğinin Ek-5'inde belirtilen :</i></p>	<p><b>System 2+</b>  <i>Sistem 2 +</i></p>

**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**According to EU 305/2011, Annex V**  
*(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)*

No: 13707 / DOP 10 / 01

<p><b>7. Notified Body (hEN):</b>  <b>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard / Onaylanmış Kuruluş :</b>  <i>Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan yapı malzemesinin performans beyanı :</i></p>	<p><b>Efectis ERA-NB2184 performed Factory Production control (FPC) under system 2+ and issued the certificate of conformity of the factory production control 2184-CPR-0353.</b>  <b>TEBAR A.Ş. - NB 2164 performed Reaction to fire and External Fire performance tests and issued classification test reports</b>  <i>2184 nolu AB onaylı kuruluşu Efectis ERA tarafından sistem 2+ kapsamında fabrika üretim kontrolü (FÜK) denetimi uygulanarak 2184-CPR-0353 no'lu performansın değişmezliği belgesi düzenlenmiştir.</i>  <i>2164 No'lu AB onaylı kuruluşu TEBAR A.Ş. Laboratuvarı tarafından Yangına Tepki ve Dış Yangın Performansı testleri gerçekleştirilerek sınıflandırma raporları düzenlenmiştir.</i></p>
<p><b>8. Notified Body (ETA)</b>  <b>In case of declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assesment has been issued / Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)</b>  <i>Avrupa Teknik Değerlendirme si olan yapı malzemesine ilişkin performans beyanı durumunda</i></p>	<p><b>Not relevant (See 7)</b>  <i>İlgili değil (Madde 7'ye bakınız)</i></p>

**9. Declared Performance / Beyan edilen performans**

Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans				Test Standard Test Standardı	Harmonised Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
	P 3000 M	P 4000 M	PP 3000 M PP 4000 M	PE3 M PE4 M		
External Fire Performance / Dış Yangın Performansı	Class Broof Sınıf Broof	Class Broof Sınıf Broof	Class Broof Sınıf Broof	Class Broof Sınıf Broof	ENV 1187 EN 13501-5	EN 13707
Reaction to Fire Yangına Tepki	Class E Sınıf E	Class E Sınıf E	Class E Sınıf E	Class E Sınıf E	EN 13501-1	
Watertightness Su Geçirimsizlik	Pass Geçer	Pass Geçer	Pass Geçer	Pass Geçer	EN 1928 (Method A 10 kPa)	
Tensile Properties / Çekme Özellikleri	400N/5cm (±%35)	400N/5cm (±%35)	600N/5cm (±%35)	600N/5cm (±%35)	EN 12311-1	
-Tensile Strength (Trans./Long.) Çekme Direnci (En/Boy)	600N/5cm (±%35)	600N/5cm (±%35)	800N/5cm (±%35)	800N/5cm (±%35)		
-Elongation at break(Trans./Long.) Kopma Uzaması (En/Boy)	30 % (-0; +20) 30 % (-0; +20)	30 % (-0; +20) 30 % (-0; +20)	35 % (-0; +20) 35 % (-0; +20)	35 % (-0; +20) 35 % (-0; +20)		
Resistance to tearing (Longitudinal)/Yırtılmaya Karşı Direnç (Boy)	150N/5cm ±50%	150N/5cm ±50%	170N/5cm ±50% 200N/5cm ±50%	200N/5cm ±50% 250N/5cm ±50%	EN 12310-1	



Essential Characteristics Temel Özellikler	Performance Performans				Test Standard Test Standartı	Harmonised Technical Specification Uyumlaştırılmış İş Teknik Şartname
	P 3000 M	P 4000 M	PP 3000 M PP 4000 M	PE3 M PE4 M		
Shear resistance of joint / Ek Yeri Dayanımı	600 N/mm (±30%)	600 N/mm (±30%)	800 N/mm (±30%)	850 N/mm (±30%)	EN 12317-1	EN 13707
Resistance to Impact/Darbeye Karşı Direnç	Min. 600mm	Min. 1000mm	Min. 600mm Min. 1000mm	Min. 900mm Min. 1250mm	EN 12691 (Method A)	
Resistance to static loading / Statik Yüklere Karşı Direnç	Min. 20kg	Min. 20kg	Min. 20kg	Min. 20kg	EN 12730 (Method B)	
Flexibility at low temperature /Düşük Sıcaklıkta Esneklik	Min. -5 °C	Min. -5 °C	Min. -10 °C	Min. -20 °C	EN 1109	
After Artificial aging / Yapay Yaşlandırma Sonrası	-5°C (-0 ;+10)	-5°C (-0 ;+10)	-10°C (-0 ;+10)	-20°C (-0 ;+10)	EN 1296	
Flow resistance at elevated temperature(<2mm/ Sıcaklık Dayanım Direnci 2mm	Min. 110 °C	Min. 110 °C	Min. 120 °C	Min. 100 °C	EN 1110	
After Artificial aging / Yapay Yaşlandırma Sonrası	110°C (-10 ; +0)	110°C (-10 ; +0)	120°C (-10 ; +0)	100°C (-10 ; +0)	EN 1296	

## 10. Declaration

**The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.**

### Signed for and behalf of the manufacturer by:

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

01.November.2024  
01 Kasım 2024

  
Nür ÇAKI  
R&D Manager  
Ar&Ge Müdürü

Note: This information is given in good faith based on BTM's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with BTM's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular response, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the product's suitability for the intended application and purpose. BTM reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request. / Burada verilen bilgiler, normal şartlarda ve BTM'nin tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünlerin uygun bir şekilde stoklandığı, kullanıldığı ve uygulama yapıldığı durumlar hakkında BTM'nin sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyimine dayanılarak iyi niyetle hazırlanmıştır. Ürünlerin uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle, BTM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde BTM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan BTM yasal olarak sorumlu değildir. Ürünün kullanıcı, planlanan uygulama ve amaca göre ürün uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür. BTM, ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar. Üçüncü tarafların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Tüm siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınmaktadır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürün için yerel Ürün Bilgi Formunun en son baskısını dikkate almalıdır. Kopyaları talep üzerine temin edilebilir.