



www.btm.co

Bitümlü Tecrit Maddeleri San. ve Tic.A.Ş.
Kemalpaşa Org. San. Bölgesi Mah. Gazi Bulvarı.
No: 152 Kemalpaşa / İZMİR
Tel:+90 0232 877 04 02 (8hat)
Fax: +90 0232 877 04 10

ÜRÜN BİLGİ FORMU



TS EN 15814

BT2K-750

Döküman No: PDS 324-01

Yayın tarihi : 01.03.2019 Revizyon tarihi :21.04.2025

ÜRÜN TANIMI	Polimer modifiye Bitüm kauçuk esaslı, iki bileşenli, fırça kıvamında, elyaf takviyeli, esnek, likit kalın Su Yalıtım Malzemesi			
UYGULAMA ALANI	-Temel Perde yalıtımlarında statik beton yüzeylerinde, -Brüt beton yüzeylerde, -Çimento bazlı yapısal tamir harçları ve şap üzeri, -Eski bitümlü yüzeyler, -Diğer tüm uygulama alanları için bize ulaşınız.			
UYGULAMA METODU	Uygulamadan önce, Toz bileşen, sıvı bileşen içine yavaş yavaş ilave edilerek, elektrikli bir karıştırıcı 3-5 dk. homojen ve topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karışım hazırlandıktan sonra 1-2 saat içerisinde uygulama yapılmalıdır. Uygulama fırça,mala veya püskürtme ile yapılabilir.			
DEPOLAMA	Ürünün içinde bulunduğu kovalar direkt güneş ışığında bırakılmamalıdır.Raf ömrü 1 yıldır.			
EKOLOJİK BİLGİLER	Doğal ortamda kullanılabilir.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER
Su Direnci	TS EN 15817	-	-	Suda renk değişimi yok, bağ ayrışması yok
Düşük Sıcaklıkta Esneklik (0°C'de)	TS EN 15813	-	-	Çatlak yok
Yüksek sıcaklıkta Boyutsal Kararlılık (70°C'de)	TS EN 15818	-	-	Akma, kayma yok
Kalınlık azalması	TS EN 15819	%	≤	50
Yangına Tepki Sınıfı	TS EN 13501-1	sınıf	-	E
Su Geçirmezlik	TS EN 15820	sınıf	-	W2A
Çatlak Köprüleme	TS EN 15812	sınıf	-	CB 2
Yağmura Karşı Direnç	TS EN 15816	sınıf	-	R2
Yoğunluk (karışım)	TS 113	gr/cm ³	±0,05	1,1
Katı madde oranı	TS 113	%	ort.	70
Kür süresi	TS 113	saat	Max.	24
Uygulama sıcaklığı	-	°C	-	5 - 30
Isıtma deneyi (100±3°C)	TS 113	-	-	çökme, akma, kabarma yok.
Alevlenmezlik	TS 113	-	-	Alevlenme yok
TEHLİKELİ MADDELER	-	-	-	YOK

NPD (No performance defined)= değer belirtilmemiştir.

* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

Üretici, ürün ile ilgili özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

BF/14-17-0