yeni nesil su yalıtım ürünleri

BTMSEAL ALFA HİBRİT

Uygulama Esasları

- Alfa Hibrit ambalajları açıldıktan sonra kullanım öncesi karıştırılmasına gerek yoktur. Kapak açıldıktan sonra kullanıma hazırdır. Karıştırılması, içine hava ve hava ile birlikte su buharı girişine neden olacağından Alfa Hibrit'in aktifliğini olumsuz etkiliyecektir.

- Gerek Alfa Hibrit gerekse diğer benzer malzemelerin teras, balkon zeminleri gibi dış ortamlarda olan uygulama zeminlerinin beton veya şap dayanım kalitesi en az C25 dayanım sınıfında olması gereklidir. Yapmış olduğumuz laboratuvar ve dış saha testlerinde C15 gibi zayıf dayanımlı betonlara dahi Alfa Hibrit yapışma gerçekleştirebilse de dıştan gelecek mekanik etkilerle, bu tür zayıf betonlar kendi içlerinde ayrışarak bozulacaklarından su yalıtım malzemesine de zarar verebileceklerdir.

- Uygulamalarda sarfiyat miktarı olarak renkli ürünlerimizde 1 m2'de en az 1 mm kalınlık için 1,5 kg, şeffaf ürünümüzde ise en az 1,1 kg malzeme tüketilmesi gereklidir. Bu tüketim miktarları altında kalan uygulamalarda zayıf nokta oluşumu, negatiften gelen su buharı/suya karşı dayanım eksikliği ve dıştan gelen mekanik etkilere karşı zayıflık söz konusu olacaktır.

- Uygulamalarda da Alfa Hibritin iki kat halinde uygulanması, ilk kat uygulamanın zemine ince bir kat halinde sürülmesi, ikinci kat ile de 1m2'de gerekli 1,5 kg'lık sarfiyatın sağlanması gereklidir.

- Islak zeminlerde, zemindeki kirlilikler; kum, toprak v.b. zemine yapışmayan malzemeler ortamdan uzaklaştırılmalı ve zeminde serbest su kalmaması sağlanmalıdır. Zemindeki serbest su, kuru bezler ile silinerek veya basınçlı hava kullanılarak ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

- Yeni uygulanmış bitümlü, asfalt içeren malzemeler ile PVC malzemelere yapışma, bu malzemelerde kullanılan/bulunan mineral yağlar nedeni ile gerçekleşememektedir. Bu nedenle uygulanmalarından sonra en az 3 yıl geçmiş(dış ortamda bulunmuş) bu tür malzemelere, önceden deneme uygulamaları yapılarak, deneme uygulaması olumlu olduktan sonra Alfa Hibrit ile kaplama yapmak mümkün olabilmektedir.

Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa - İZMİR Tel: (232) 877 04 02 (8 Hat) • Faks: (232) 877 04 10

www.btm.co • www.btmshingle.com • e-mail: info@btm.co • /btmyalitim Tüketici Hattı: 444 4 286 (BTM)